

報道関係者各位

国立大学法人筑波大学

国立大学法人九州大学

国立大学法人大阪大学

CO₂水素化によるメタノール合成の反応過程を解明

二酸化炭素 (CO₂) の排出量は世界で増加し続けており、これを再利用する手段として注目されているのが CO₂ の水素化によるメタノール合成です。メタノールは今後、エネルギー媒体として、再生可能エネルギーを用いた社会において重要な役割を担うと期待されています。CO₂ の水素化によるメタノール合成では、銅 (Cu) 系触媒が用いられますが、反応温度の低温化と転換効率の向上が求められており、そのためには、反応メカニズムを明らかにすることが不可欠です。

本研究では、触媒の表面上で CO₂ の水素化が進行する反応メカニズムの概略を明らかにすることに成功しました。Cu(111)というモデル触媒を用いて、①モデル触媒の冷却、②水素原子による反応中間体の水素化、③反応中間体のエネルギー解析、の3つの戦略に基づいたアプローチをとりました。これらの実験結果に基づいて反応過程のエネルギーダイアグラムを作成し、実際の触媒から得られる実験値と合致することが分かりました。また、実験と第一原理電子状態計算の結果を解析し、CO₂ からフォーマート (HCOO)、ジオキシメチレン (H₂COO) への水素化が、CO₂ 水素化によるメタノール合成の素過程を構成し、全体の反応速度を決める過程であることを明らかにしました。

今後、本研究結果に基づいて、フォーマート (HCOO) からジオキシメチレン (H₂COO) への水素化過程を加速する触媒や反応システムを構築することで、CO₂ の水素化によるメタノール合成を低温化し、転換効率を高めることを目指します。

研究代表者

筑波大学 数理物質系

武安 光太郎 助教

九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 三井化学カーボンニュートラル研究センター

中村 潤児 教授

大阪大学大学院工学研究科

森川 良忠 教授

研究の背景

2022年現在、世界のCO₂排出量は350億トンを超えており、これは、人口1人あたり、平均して1日に10kg以上ものCO₂を排出していることに相当します。このCO₂を再利用する技術として、メタノール合成が知られ、実用化がすでに始まっています。この反応は発熱反応であることから、反応温度が低いほど平衡転化率を高めることができますが、そのためには、反応メカニズムに基づいて触媒や反応システムを設計することが不可欠です。CO₂の水素化によるメタノール合成では、Cu系触媒、特にCu/ZnO系触媒の活性が高く、半世紀にわたって研究が進められてきました。ところが、反応中間体の実験的な検出が困難なため、その反応素過程についてはいまだに明確になっていません。

反応メカニズムのうち、Cu/ZnO系触媒の活性点についても議論が続いており、Cu-Zn合金サイトとする説やZnO-Cu界面とする説があります。CO₂の水素化によるメタノール合成の反応素過程が明らかになれば、これらの議論に対する結論を導くことができます。

研究内容と成果

本研究チームは、CO₂の水素化によるメタノール合成 ($\text{CO}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O}$) の素過程を明らかにするために、フォーマート種 (HCOO_a) を生成したCu(111)モデル触媒を用いました。この触媒を200Kへ冷却した後に、原子状水素の曝露によって水素化を進行させ、反射赤外吸収分光法 (IRAS) と昇温脱離法 (TPD) による反応中間体の測定を行いました。その結果、 HCOO_a は銅触媒に対して、室温ではバイデンテート、200Kではモノデンテート^{注1)}として存在し、温度に応じて可逆的に変化することが分かりました。さらに200Kで原子状水素^{注2)}による水素化を行うと、 HCOO_a はジオキシメチレン (H_2COO_a) へと水素化されることが分かりました (図1)。その後Cu(111)の加熱を行うと、200Kから290Kへかけて H_2COO_a が減少し、代わりに HCOO_a が増加しました。また、 HCOO_a を水素化した後には、 HCOO_a の水素化物としてホルムアルデヒド (HCHO) が微量に検出されました。これは、 HCOO_a が原子状水素によって H_2COO_a へ水素化され、さらに250K付近でHCHOと HCOO_a へ熱分解されることを意味します。この温度と生成量の比から、 $\text{H}_2\text{COO}_a \rightarrow \text{HCOO}_a + \text{H}_a$ および $\text{H}_2\text{COO}_a \rightarrow \text{HCHO} + \text{O}_a$ の活性化エネルギー^{注3)}を見積もると、それぞれ63 kJ/mol および68 kJ/mol となりました。これらの値と第一原理計算^{注4)}および文献データを用いて、銅表面上でCO₂から H_2COO_a を経由したCH₃OH合成のエネルギーダイアグラム^{注5)}を作成しました (図2)。この図から、バイデンテート HCOO_a から H_2COO_a への水素化が律速段階となり、その活性化エネルギーは 121 ± 8 kJ/molと見積もられました。さらにCO₂からのメタノール合成の見かけの活性化エネルギー^{注6)}は 68 ± 8 kJ/molとなり、実際のCu粉体触媒上での見かけの活性化エネルギーと合致しました。つまり、CO₂の水素化によるメタノール合成では、 HCOO_a および H_2COO_a を経由して水素化が進行し、 $\text{HCOO}_a + \text{H}_a \rightarrow \text{H}_2\text{COO}_a$ が反応律速過程であることが裏付けられました。

今後の展開

本研究チームは、今回明らかになった反応過程をもとに、Cu/ZnO系触媒の活性点とその役割を明らかにするべく研究を続けています。また、律速過程となる $\text{HCOO}_a + \text{H}_a \rightarrow \text{H}_2\text{COO}_a$ の反応を加速する触媒および反応システムの開発につながると期待されます。

参考図




図1 原子状水素を用いたフォーメートの水素化によるジオキシメチレン生成の模式図。(茶：銅原子、赤：酸素原子、灰：炭素原子、青：水素原子)




図2 本研究で得た CO_2 の水素化によるメタノール合成のエネルギーダイアグラム。紫字が今回の結果から解析した各種活性化エネルギーに対応し、その他の数値は文献値を表す。 $\text{HCOO}_a + \text{H}_a \rightarrow \text{H}_2\text{COO}_a$ の活性化エネルギー $121 \pm 8 \text{ kJ/mol}$ が最も高く、反応が進行する定常状態ではエタノール合成全体の見かけの活性 $68 \pm 8 \text{ kJ/mol}$ となり、銅粉体触媒上の値と合致することが分かった。

用語解説

注1) バイデンテートおよびモノデンテートフォーメート

フォーメートは銅触媒の表面に対して2種類の吸着構造をとる。バイデンテート（二座位）では、フォーメートの2つの酸素原子が両方とも銅表面に吸着し、モノデンテート（一座位）では、1つの酸素原子が銅表面に吸着し、もう1つの酸素原子を浮かせた構造になっている。

注2) 原子状水素

水素原子と同義。水素分子を熱的に解離させ、原子状にして曝露し、フォーメートの水素化を行った。

注3) 活性化エネルギー

化学反応が進行する際に、エネルギー的に越えなければならない山の高さを指す。

注4) 第一原理電子状態計算

物質の原子配列の最適構造と電子状態を、量子力学の基本原則に基づいて計算する手法。今回は、反応中間体の安定構造、電子状態、振動波数を算出するために用いた。

注5) エネルギーダイアグラム

反応中間体のエネルギーや活性化エネルギーを化学反応の進行方向に対して図示したもの。

注6) 見かけの活性化エネルギー

反応素過程における個別の活性化エネルギーに対して、ある化学反応が進行する際に正味で越えなければならないように見える活性化エネルギーの大きさを指す。

研究資金

本研究は、科学研究費補助金（萌芽研究：20K21099、学術変革研究 A「大規模・高精度な第一原理計算による超秩序構造の機能解明とデザイン計画研究」：20H05883、新学術領域「ハイドロジェノミクス」：18H05519）、筑波大学産学連携強化プロジェクト、他の研究プロジェクトの一環として実施されました。

掲載論文

【題名】 Hydrogenation of formate species using atomic hydrogen on a Cu(111) model catalyst.

(Cu(111)モデル触媒表面上における原子状水素によるホルメート種の水素化)

【著者名】 Kotaro Takeyasu*, Yasutaka Sawaki*, Takumi Imabayashi, Seputia Eka Marsha Putra, Harry Handoko Halim, Jiamei Quan, Yuji Hamamoto, Ikutaro Hamada, Yoshitada Morikawa, Takahiro Kondo, Tadahiro Fujitani, and Junji Nakamura* (*: Equal contribution)

【掲載誌】 Journal of the American Chemical Society

【掲載日】 2022年6月28日

【DOI】 10.1021/jacs.2c02797

問合わせ先

【研究に関すること】

(実験結果と内容全般に関すること)

武安 光太郎 (たけやす こうたろう)

筑波大学 数理物質系／エネルギー物質科学研究センター／ゼロCO₂エミッション機能性材料研究開発センター 助教

URL: <https://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000004091>

(理論計算に関すること)

森川 良忠 (もりかわ よしただ)

大阪大学大学院工学研究科 教授

Email: morikawa@prec.eng.osaka-u.ac.jp

【取材・報道に関すること】

筑波大学広報局

TEL: 029-853-2040

E-mail: kohositu@un.tsukuba.ac.jp

九州大学広報室

TEL : 092-802-2130 FAX : 092-802-2139

E-mail : koho@jimu.kyushu-u.ac.jp

大阪大学 工学研究科 総務課評価・広報係

TEL : 06-6879-7231 FAX : 06-6879-7210

E-mail : kou-soumu-hyokakouhou@office.osaka-u.ac.jp